

DYE DECOSUELOS (Oxido concreto)

Nombre técnico: Versa Stain

DYE Decosuelos es un acabado que añade profundidad y calidez a su piso mediante la transformación de concreto ordinario en un piso elegante hermoso y lujoso, se asemeja a un acabado de piedra de mármol natural.

COMPOSICIÓN

DYE Decosuelos es una fórmula de solvente en base agua con resistencia UV, que está compuesta finas partículas (moléculas casi) de color con un 10% de sólidos. A su vez DYE se mezcla con AGUA para alcanzar un máximo rendimientos en mayores extensiones, a su vez se puede utilizar solo, combinado o aplicada sobre otro color para crear monocromáticas, sombreados, multicolor y diseños únicos que no se saltan o generan grietas por la combinación.

VENTAJAS

- Rápido secado y se cura bajo condiciones frescas
- Aspecto de Elegancia en el concreto.
- Utilizable tanto en interiores y exteriores.

DATA TECNICA

- Los sólidos volumétricos: 10%
- VOC (Compuestos Orgánicos Volátiles): <50 g/l
- Tiempo de curado Seco al tacto: 180 min Repintado: 2 horas Curado total: 5 Días
- Temperatura aplicación: 5° - 28°
- Formato: Galon – rend: 30 -40 mts².
Tineta – remd: 150 – 200 mts².

CONDICIONES DE PRE Y POST INSTALACIÓN

Se requiere una superficie de concreto porosa y en buen estado, para que el producto sea instalado de manera correctamente y no se deteriore con facilidad. Lo ideal es un raider afinado pero que tenga un grado de porosidad que permita la absorción de pinturas. El concreto no debe tener manchas o químicos en la superficie.

Una vez instalado se recomienda el tráfico después 36 – 48 horas dependiendo de las condiciones climáticas y ventilación.

La **ventilación es necesaria** durante y post el proceso de ventilación por los olores de los agentes químicos utilizados.

RESISTENCIA A QUIMICOS

Acetona **sin efecto** - Xileno **Sin Efecto** – 10% Ácido clorhídrico **Descoloración** – Amoníaco **Sin efecto** - Desengrasante **Sin efecto** – Químico para drenaje **Sin efecto** - Vinagre **Mancha debil** - Cloro **Sin Efecto** - Limpiavidrios **Sin Efecto** - Aceite de motor **Sin efecto** - Gasolina **Sin efecto** – Liquido hidráulico aviones **Sin Efecto**.

PROTECCION - MANTENIMIENTO

www.decosuelos.cl
Tel: 56(9)9 8709958

contacto@decosuelos.cl

Mayor información acerca de colores y terminaciones consultar el **Catálogo Decosuelos** .

Para extender la vida útil del sistema bajo condiciones tanto normales como extremas, se recomiendan dos procesos: **Re-Sellado y Mantenimiento.**

RE- SELLADO

Se recomienda introducir otra capa del **Sellante**, para proteger idealmente al pigmento y dar mayor protección frente al desgaste:

- Alto: Cada 1-2 años.
- Medio: Cada 3-4 años.
- Bajo: Cada 5-6 años

MANTENIMIENTO

Se recomienda utilizar cera líquida de mantenimiento **WAX Decosuelos**, para proteger el piso y conservar el brillo deseado. El mantenimiento se recomienda según el tráfico:

- Alto: Cada 1-2 Meses
- Medio: Cada 3-4 Meses
- Bajo: Cada 6 meses -1 año.

Recomendaciones adicionales de limpieza.

- La tierra suelta, el polvo y otros residuos pueden ser eliminados mediante barrido regular y / o pasar la aspiradora de la superficie.
- Todos los derrames deben limpiarse inmediatamente para evitar los ataques químicos y manchas en el acabado.
- Limpieza general de desechos de la superficie se puede lograr usando una solución de jabón suave, ecológico. Los detergentes duros, ácidos y alcalinos no se recomiendan, ya que pueden dañar la superficie.

Elaborado por:

Versatile Building products, USA – California.

Importado y distribuido por:

Decosuelos Spa – Santiago Chile.